

K-CALOR

Wąż ssawno-tłoczny

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie powietrza oraz kwaśnych oparów
Warstwa wewnętrzna	termoplastyczny kauczuk (TPV)
Wzmocnienie	spirala ze stali ocynkowanej
Warstwa zewnętrzna	termoplastyczny kauczuk (TPV)
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-25°C
Temperatura maksymalna	125°C
Właściwości	odporność chemiczna TPV, niska odporność na ścieranie, bardzo elastyczny
Opis produktu	Wąż z termoplastycznego kauczuku (TPV), wzmocniony spiralą ze stali ocynkowanej, do zasysania i tłoczenia powietrza oraz kwaśnych oparów. Stosowany m.in. w przemyśle, przemyśle morskim.



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-CALOR-025	1"	25	30	3,5	25	120	30
K-CALOR-030	-	30	35	3,5	30	140	30
K-CALOR-032	1.1/4"	32	37	3,5	32	145	30
K-CALOR-035	-	35	40	3,5	35	160	30
K-CALOR-038	1.1/2"	38	44	3	38	180	30
K-CALOR-040	-	40	46	3	40	200	30
K-CALOR-045	1.3/4"	45	51	3	45	230	30
K-CALOR-050	2"	50	56	2,5	50	280	30
K-CALOR-060	-	60	66	2,5	60	320	30
K-CALOR-063	2.1/2"	63	69	2,5	63	340	30
K-CALOR-065	-	65	71	2,5	65	360	30
K-CALOR-070	-	70	77	2	70	420	30
K-CALOR-075	-	75	82	2	75	440	30
K-CALOR-080	-	80	87	1,7	80	480	30
K-CALOR-085	-	85	92	1,7	85	520	30
K-CALOR-090	3.1/2"	90	97	1,7	90	520	30
K-CALOR-100	-	100	107	1,4	100	660	30
K-CALOR-110	-	110	117	1,4	110	720	30
K-CALOR-120	-	120	127	1,2	120	780	30
K-CALOR-125	-	125	132	1,2	125	800	30
K-CALOR-130	-	130	137	1	130	840	30
K-CALOR-140	-	140	147	1	140	900	30
K-CALOR-150	-	150	157	0,7	150	1100	30
K-CALOR-160	-	160	167	0,7	160	1160	30
K-CALOR-170	-	170	177	0,5	170	1240	30
K-CALOR-180	-	180	187	0,5	180	1300	30
K-CALOR-200	-	200	207	0,4	200	1440	30
K-CALOR-220	-	220	227	0,4	220	1600	15
K-CALOR-250	-	250	259	0,3	250	1850	15
K-CALOR-300	-	300	309	0,2	300	2300	15