

Właściwości

Zakres stosowania	odsysanie i przesył pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych, opary
Warstwa wewnętrzna	poliuretan poliestrowy
Wkład	spirala z drutu z miedziowanej stali sprężynowej
Warstwa zewnętrzna	poliuretan poliestrowy
Kolor	przezroczysty
Temperatura minimalna	-30°C
na	90°C
Grubość ścianki między spiralami	0,4mm dla $\varnothing$ do 140mm, 0,5mm dla $\varnothing$ między 150 a 220mm, 0,6mm dla $\varnothing$ od 250 do 600mm
Opis produktu	Wąż poliuretanowy ze spiralą ze stali miedziowanej, do odsysania i przepływu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych oraz oparów. Ładunki elektrostatyczne są odprowadzane poprzez uziemienie spirali. Klasa palności węża to V-2 zgodnie z UL 94 dla średnic powyżej DN50.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (cal)	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (3:1 przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-POLY20M	-	20	25,5	0,7	0,4	5	100	10
K-POLY25M	1"	25	30	0,6	0,4	6	115	10
K-POLY30M	-	30	35	0,6	0,3	7	130	10
K-POLY35M	-	35	40	0,55	0,28	8	140	10
K-POLY40M	-	40	45	0,5	0,25	10	150	10
K-POLY45M	1.3/4"	45	50	0,48	0,23	12	170	10
K-POLY50M	2"	50	55	0,45	0,2	13	185	10
K-POLY60M	-	60	65	0,4	0,16	15	220	10
K-POLY70M	2.3/4"	70	75	0,35	0,14	18	330	10
K-POLY76M	3"	76	80	0,3	0,1	19	350	10
K-POLY80M	-	80	85	0,27	0,1	20	370	10
K-POLY90M	3.1/2"	90	95	0,23	0,1	22	420	10
K-POLY100M	4"	100	106	0,2	0,09	20	480	10
K-POLY110M	4.3/8"	110	116	0,2	0,09	22	520	10
K-POLY120M	4.3/4"	120	126	0,19	0,09	24	550	10
K-POLY125M	5"	125	131	0,19	0,08	25	590	10
K-POLY130M	5.1/4"	130	136	0,18	0,08	26	610	10
K-POLY140M	5.1/2"	140	146	0,15	0,08	28	660	10
K-POLY150M	6"	150	158	0,11	0,06	30	700	10
K-POLY160M	-	160	168	0,1	0,06	32	750	10
K-POLY170M	-	170	178	0,09	0,06	34	780	10
K-POLY180M	-	180	188	0,09	0,06	36	830	10
K-POLY200M	8"	200	208	0,08	0,05	40	920	10
K-POLY220M	-	220	228	0,07	0,05	45	1070	10
K-POLY250M	10"	250	260	0,05	0,04	50	1250	10
K-POLY280M	-	280	290	0,04	0,04	55	1350	10
K-POLY300M	12"	300	310	0,03	0,03	60	1500	10
K-POLY325M	13"	325	335	0,02	0,03	65	1600	10
K-POLY350M	14"	350	360	0,02	0,03	70	1750	10
K-POLY400M	16"	400	412	0,02	0,02	80	2000	10
K-POLY450M	18"	450	462	0,01	0,01	90	2300	10
K-POLY500M	20"	500	512	0,01	0,01	100	2500	10
K-POLY550M	22"	550	562	0,01	0,01	110	2700	10
K-POLY600M	24"	600	612	0,01	0,01	120	3000	10

Informacje dodatkowe

- Wysoka elastyczność
- Wysoka odporność na ścieranie
- Odporność chemiczna - PU
- Średnia odporność na zgniatanie
- Wysoka odporność na ozon